

Hoja de datos de productos

TRESPA METEON

Laminados Compactos decorativos de alta presión para aplicaciones exteriores, con espesor ≥ 6 mm ($\pm 1/4$ in) fabricados según la norma EN 438-6:2005.

Las placas están constituidas por capas de fibras basadas en madera (papel y/o madera) impregnadas con resinas termoestables y unidas a una(s) capa(s) superficial(es) de una o de ambas caras, con colores y diseños decorativos. Las resinas transparentes que recubren la capa(s) superficial(es) son curadas mediante la tecnología 'Electron Beam Curing [EBC]', única de Trespas, a fin de mejorar las propiedades de protección contra la intemperie y la luz. Todos estos componentes son unidos entre sí mediante la aplicación simultánea de calor ($\geq 150^\circ\text{C}$ / $\geq 302^\circ\text{F}$) y alta presión específica (> 7 Mpa), creando un material homogéneo no poroso de mayor densidad y una superficie decorativa integrada. Cuando los laminados son autoportantes, vienen listos para su instalación; solo se requiere cortarlos a la medida, perforarlos, etc. Están disponibles en dos referencias: Estándar (EDS; no disponible en todas las regiones del mundo) y Resistente al fuego (EDF).

Propiedad	Método de ensayo	Propiedad o atributo	Unidad	Resultado [Ⓐ]			
				Tipo de laminado: EDS (Meteon)	Tipo de laminado: EDF (Meteon FR)		
				Norma: EN 438-6	Norma: EN 438-6		
				Color/Diseños decorativos: Todos [Ⓑ]	Color/Diseños decorativos: Todos [Ⓒ]		
Calidad de la superficie							
Calidad de la superficie	EN 438-2 : 4	Manchas, suciedad y defectos similares	mm ² /m ² in ² /ft ²		≤ 2 ≤ 0.0003		
		Fibras, pelos y rayas	mm/m ² in/ft ²		≤ 20 ≤ 0.073		
Tolerancias dimensionales							
Tolerancias dimensionales	EN 438-2 : 5	Espesor	mm in		$6,0 \leq t < 8,0$: +/- 0,40 $8,0 \leq t < 12,0$: +/- 0,50 $12,0 \leq t < 16,0$: +/- 0,60 $0.2362 \leq t < 0.3150$: +/- 0.0157 $0.3150 \leq t < 0.4724$: +/- 0.0197 $0.4724 \leq t < 0.6299$: +/- 0.0236		
					EN 438-2 : 9	Planicidad	mm/m in/ft
	EN 438-2 : 6	Longitud y anchura	mm in		$+ 5 / - 0$ $+ 0.1968 / - 0$		
	EN 438-2 : 7	Rectitud de los bordes	mm/m in/ft		≤ 1 ≤ 0.012		
	Norma Trespas	Cuadratura	mm in		2550×1860 = longitud de las diagonales 3156 +/- 13 3050×1530 = longitud de las diagonales 3412 +/- 14 3650×1860 = longitud de las diagonales 4097 +/- 17 4270×2130 = longitud de las diagonales 4772 +/- 20 100.39×73.23 = longitud de las diagonales 124.25 +/- 0.5118 120.08×60.24 = longitud de las diagonales 134.33 +/- 0.5512 143.70×73.23 = longitud de las diagonales 161.30 +/- 0.6693 168.11×83.86 = longitud de las diagonales 187.87 +/- 0.7874		
					Curved Elements [Ⓓ]	Radio interior/ exterior	mm
	in	n/a	38.19 / 38.58 +/- 5% 50.79 / 51.18 +/- 5%				
				Altura máxima	mm	n/a	r 970/980: 1300 (-0/+5) r 1290/1300: 1300 (-0/+5)
					in	n/a	r 38.19 / 38.58: 51.18 (-0/+5) r 50.79 / 51.18: 51.18 (-0/+5)
				Angulo máximo (°)	n/a	90 +/- 0,5°	
	Requisitos de las propiedades físicas						
	Resistencia al impacto de una bola de gran diámetro	EN 438-2 : 21	Diámetro de la muesca - $6 \leq t$ mm a una altura de lanzamiento de 1,8 m	mm		≤ 10	
Resistencia al impacto	ASTM D5420-04	Altura media de fracaso	ft		1.0466		
		Energía media de fracaso	J		11,3		
Estabilidad dimensional a temperatura elevada	EN 438-2 : 17	Variación dimensional acumulada	Longitudinal % Transversal %		$\leq 0,25$ $\leq 0,25$		
					≤ 3 ≥ 4		
Resistencia a la humedad	EN 438-2 : 15	Aumento de masa	%		≤ 3		
	ASTM D2247-02	Aspecto	Grado		≥ 4		
	ASTM D2842-06	Resistencia al agua Absorción de agua	Grado %		ningún cambio 0,5		
Módulo de flexión	EN ISO 178	Carga	Mpa		≥ 9000		
	ASTM D638-08	Carga	psi		Curved Elements: ≥ 8000 ≥ 1305000		
Resistencia a la flexión	EN ISO 178	Carga	Mpa		≥ 120		
	ASTM D790-07	Carga	psi		≥ 17500		
Resistencia a la tracción	EN ISO 527-2	Carga	Mpa		≥ 70		
	ASTM D638-08	Carga	psi		≥ 10150		
Densidad	EN ISO 1183	Densidad	g/cm ³		$\geq 1,35$		
	ASTM D792-08	Densidad	g/cm ³		$\geq 1,35$		
Resistencia a las fijaciones	ISO 13894-1	Fuerza de arranque	N		6 mm: ≥ 2000 8 mm: ≥ 3000 ≥ 10 mm: ≥ 4000 0.2362 in: ≥ 2000 0.3150 in: ≥ 3000 ≥ 0.3937 in: ≥ 4000		
Otras características							
Resistencia/Conductividad térmica	EN 12524	Resistencia/Conductividad térmica	W/mK		0,3		

[Ⓐ] Debido a la conversión de los valores métricos, los valores dados para USA son aproximados.

[Ⓑ] Todos los datos están relacionados con los productos del programa estándar de Trespas Meteon.

[Ⓒ] Disponibilidad limitada – contacte con su representante local de Trespas para más información.

TRESPA®

Por favor visítenos en www.trespas.info para ver la versión actualizada de este documento.

TRESPA METEON / TRESPA METEON FR

Propiedad	Método de ensayo	Propiedad o atributo	Unidad	Resultado ^[A]	
				Tipo de laminado: EDS (Meteon)	Tipo de laminado: EDF (Meteon FR)
				Norma: EN 438-6	Norma: EN 438-6
				Color/Diseños decorativos: Todos ^[B]	Color/Diseños decorativos: Todos ^[B]
Requisitos de resistencia a la intemperie					
Resistencia al choque climático	EN 438-2 : 19	Índice de resistencia a la flexión (Ds)	Índice		≥ 0,95
		Índice del módulo de flexión (Dm)	Índice		≥ 0,95
		Aspecto	Grado		≥ 4
Resistencia a la intemperie artificial (Incluyendo la solidez a la luz) <i>Ciclo de Europa Occidental</i>	EN 438-2 : 29	Contraste	Clasificación de la escala de grises ISO 105 A02		4-5 ^[E]
		Contraste	Clasificación de la escala de grises ISO 105 A03		4-5
		Aspecto	Grado		≥ 4
Resistencia a la intemperie artificial (Incluyendo la solidez a la luz) ^[E] <i>Ciclo de Florida 3.000 horas</i>	Norma Trespa	Contraste	Clasificación de la escala de grises ISO 105 A02		4-5 ^[E]
		Contraste	Clasificación de la escala de grises ISO 105 A03		4-5
		Aspecto	Grado		≥ 4
Resistencia al SO ₂	DIN 50018	Contraste	Clasificación de la escala de grises ISO 105 A02		4-5 ^[E]
		Contraste	Clasificación de la escala de grises ISO 105 A03		4-5
		Aspecto	Grado		≥ 4
Comportamiento ante el fuego					
Europa					
Reacción al fuego	EN 438-7	Clasificación t ≥ 6 mm / 0.2362 in	Euroclase		B-s2, d0
		Clasificación t ≥ 8 mm / 0.3150 in (Estructura metálica)	Euroclase	D-s2, d0	B-s1, d0
Reacción al fuego (Alemania)	DIN 4102-1	Clasificación	Clase	B2	B1
Reacción al fuego (Francia)	NF P 92-501	Clasificación	Clase	M3	M1
América del Norte					
Características de combustión superficial del producto	ASTM E84/UL 723	Clasificación	Clase	n/a	A ^[E]
		Propagación de llamas	FSI	n/a	0-25
		Generación de humo	SDI	n/a	0-450
Asia Pacífico					
Reacción al fuego (China)	GB 8624	Clasificación	Clase	D-s2, d0	B-s1, d0, t1

[A] Debido a la conversión de los valores métricos, los valores dados para USA son aproximados.

[B] Todos los datos están relacionados con los productos del programa estándar de Trespa Meteon.

[C] No es válido para los siguientes colores - A04.0.1/A10.3.4/A10.1.8/A20.2.3/A36.3.5/A17.3.5/A12.3.7/CM22.4.1/CM26.4.2 y decorados NA/NW.

Para otras aplicaciones/colores y colores especiales, por favor contacte con el representante local de Trespa.

[E] Para más información sobre los valores 'Delta E', por favor contacte con el Departamento de Servicio Técnico de Trespa Norte América en el 1-800-487-3772.

[F] Los resultados de los ensayos de laboratorio no intentan representar las condiciones reales que pudieran presentarse durante un fuego. Para aplicaciones en edificios de varios pisos, donde las normas de construcción locales o nacionales requieran ensayos en fuego en formato de gran escala real de acuerdo con la norma NFPA 285 (U.S.) o Can/ULC-S134 (Canada), por favor visite nuestra web www.trespa.info o contacte con el Departamento de Servicio Técnico de Trespa Norte América en el 1-800-487-3772 para obtener información sobre la instalación.

Nota:

Trespa Meteon ha sido diseñada en aplicaciones exteriores verticales para el recubrimiento de muros, tales como el cerramiento de fachadas y el cerramiento de balcones, y también en aplicaciones horizontales exteriores, como los techos (la placa Trespa Meteon Curved Elements es adecuada para el revestimiento de muros verticales únicamente). Para otros usos, por favor contacte con el representante local de Trespa. Las instrucciones sobre almacenamiento, mecanización, montaje y limpieza son suministradas por el fabricante.